

**ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА**

**Портландцемент ЦEM I 52,5Н**  
(ГОСТ 31108-2003, ГОСТ 30515-2013) за 2016 г.

Показатели	Норматив по ГОСТ	Значение
<b>1. Строительно-технические свойства цемента</b>		
Предел прочности при сжатии, МПа		
в возрасте: 2 суток	не менее 20,0	$26.5 \pm 2,0$
28 суток	не менее 52,5	$61 \pm 1,0$
Начало схватывания, мин	не ранее 45	$200 \pm 20$
Конец схватывания, мин	не нормируется	$260 \pm 20$
Удельная поверхность, м <sup>2</sup> /кг	не нормируется	$360 \pm 30$
Нормальная густота цементного теста, %	не нормируется	$29,0 \pm 0,5$
Ложное схватывание	не нормируется	отсутствует
Равномерность изменения объема, мм	не более 10,0	$0,01 \pm 0,05$
Потеря массы при прокаливании, %	не более 5,0	$1,39 \pm 0,2$
Нерастворимый остаток, %	не более 5,0	$0,68 \pm 0,15$
Содержание оксида серы (VI) SO <sub>3</sub> , %	не более 3,5	$2,63 \pm 0,02$
Содержание хлорид-иона Cl <sup>-</sup> , %	не более 0,10	$0,020 \pm 0,004$
<b>2. Химический состав клинкера, %</b>		
Оксид кальция	CaO/SiO <sub>2</sub> > 2,0	$63.17 \pm 0.6$
Оксид кремния		$20.7 \pm 0.2$
Оксид алюминия	не нормируется	$5.06 \pm 0.2$
Оксид железа (III)	не нормируется	$4.9 \pm 0.2$
Оксид магния	не более 5,0	$0.80 \pm 0.04$
Оксид серы (VI)	не нормируется	$0.15 \pm 0.05$
Щелочные оксиды (в пересчете на Na <sub>2</sub> O)	не нормируется	$0.90 \pm 0.06$
<b>3. Минералогический состав клинкера (расчетный), %</b>		
Трехкальциевый силикат (C <sub>3</sub> S)	C <sub>3</sub> S+C <sub>2</sub> S > 67,0	$58.5 \pm 1.2$
Двухкальциевый силикат (C <sub>2</sub> S)		$13.1 \pm 1.0$
Трехкальциевый алюминат (C <sub>3</sub> A)	не нормируется	$6.5 \pm 0.5$
Четырехкальциевый алюмоферит (C <sub>4</sub> AF)	не нормируется	$11.8 \pm 0.5$
<b>4. Санитарно-эпидемиологические свойства цемента</b>		
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов A <sub>эфф</sub> , Бк/кг	не более 370	$105.0 \pm 40.2$

**Начальник ЛТК**

АО «ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП»  
ВОРОНЕЖСКИЙ ФИЛИАЛ  
ЛТК  
ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ., ПГТ ПОДГОРЕНСКИЙ

Н.Н. Мажарин